



Samhall Gothia, Швеция

Темафлор 150

Темафлор 150 (Temafloor 150) - двухкомпонентная эпоксидная краска, не содержащая растворителей для окраски новых и старых бетонных полов, а также для бетонных поверхностей, ранее обработанных другими красками. Краска хорошо выдерживает сильное химическое воздействие и средние механические нагрузки и идеально подходит для полов, например, в пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Темафлор 150 пригодна для складских помещений, ремонтных

мастерских, полов гаражей, лестничных клеток, балконов, душевых, подвалов и прочих бетонных полов. Краска может также применяться для окраски асфальтовых полов.

- Рекомендуемая толщина пленки 150-300 мкм.
- Хорошая износостойкость к средней механической и химической нагрузкам
- Образует легко очищаемую, бесшовную и экономически выгодную поверхность.

Темафлор 150 - эпоксидная краска, не содержащая растворителей

Технические данные (при температуре +23 °C и относительной влажности 50%)

Толщина л/к пленки	150-300 мкм
Плотность	1,7 кг/л
Межслойная выдержка	8 ч - 2 суток
Время полного отверждения	7 дней
Относительная влажность бетона	<97 %
Температура при нанесении	+15 °C - +35 °C
Колеровка	по системе TEMASPEED
Базы	TVH и TCH
Коды	102 7323 (TCH), 102 7326 (TVH), 102 0229 TVT 0229
Прочность на сжатие, ISO 604	44,4 МПа
Прочность на изгиб, ISO 178	41,0 МПа
Модуль изгиба, ISO 178	3240 МПа
Прочность на разрыв, ISO 572-2	22,9 МПа
Максимальная температура при погружении	+60 °C
Максимальная температура сухого воздуха	+70 °C
Химическая стойкость	см. отдельную таблицу
Водостойкость	да
Пожаробезопасность	да, класс G

Общие требования к бетонной поверхности

Бетонная поверхность пола должна быть достаточно прочной, способной выдержать проведение подготовительных работ, а также требуемые нагрузки на пол в процессе эксплуатации. Бетонная поверхность должна играть роль надежной подложки для обеспечения достаточного сцепления с покрытием.

Составляющие системы

Грунтование выполняется эпоксидной краской Темафлор 150, разбавленной на 10 - 30 % Растворителем 1029. Выбоины и трещины можно заполнить, например, смесью неразбавленной эпоксидной краски Темафлор 150 с сухим, чистым песком. Во избежание проскальзывания краски по влажной ее поверхности можно нанести хлопья «Мозаик» или песок. Не укрепившиеся частицы необходимо удалить на следующий день перед нанесением финишного покрытия.

Идеальный результат совместно с профессионалами Tikkurila Oy, Industrial Coatings

Необходимую дополнительную информацию по применению материалов и систем для бетонных полов, а также технические характеристики и паспорта техники безопасности на материалы можно получить у технических специалистов Tikkurila Oy, Industrial Coatings.

Внимание! При проведении окрасочных работ необходимо четко соблюдать рекомендации, указанные в технической характеристике или данные специалистами компании.

Ассортимент Tikkurila Oy, Industrial Coatings для бетонных полов включает широкий выбор материалов различного применения. Многолетний опыт работы Tikkurila в этой области гарантирует отличный результат, о чем свидетельствует богатый список окрашенных объектов.



CZECH REPUBLIC

Tikkurila s.r.o.
Tel +420 315 704 573
objednavky@tikkurila.com
www.tikkurila.com



DENMARK

Tikkurila Coatings A/S
Tel +0045 76329111
email: info@tikkurila.dk
www.tikkurila.dk



ESTONIA

AS Tikkurila-Vivacolor
Tel +372 6 598 950
email: kontakt.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.ee



FINLAND

Tikkurila Oy
Tel +358 9 857 71
email: info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.com



HUNGARY

Tikkurila Kft
Tel +36 1 348 3050
email: sales@tikkurila.hu
www.tikkurila.hu



LATVIA

SIA Tikkurila-Vivacolor
Tel +371 67 602 470
email: info@tikkurila.lv
www.tikkurila.com



LITHUANIA

UAB Tikkurila-Vivacolor
Tel +370 5 270 64 13
email: lithuania@tikkurila.com
www.tikkurila.lt



THE NETHERLANDS

Tikkurila Coatings B.V.
Tel +31 181 28 22 22
email: sales@tikkurila.nl



NORWAY

Tikkurila Coatings
Tel +47 22 803 290
email: post@tikkurila.no
www.tikkurila.no



POLAND

Tikkurila Coatings Sp. z o.o.
Tel +48 14 676 9805
email: firma@tikkurila.pl
www.tikkurila.pl



RUSSIA

OOO Tikkurila Coatings
Tel +7 812 334 44 43
email: contact.spb@tikkurila.com
www.tikkurila.ru



SLOVAKIA

Tikkurila Slovakia s.r.o.
Tel +421 43 4010040
www.tikkurila.sk



SWEDEN

Tikkurila Coatings AB
Tel +46 8 598 916 00
email: coatings@tikkurila.se
www.tikkurila.se



UKRAINE

LLC Tikkurila
Tel +380 44 502 87 86
email: info@tikkurila.ua
www.tikkurila.ua



TIKKURILA Coatings

Tikkurila Oy
P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland
Telephone +358 9 857 71
info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.com



Temaspeed – первоклассный сервис для потребителей промышленных красок. Через нашу дистрибьюторскую сеть, охватывающую всю Европу, мы предлагаем профессионалам широкий выбор высококачественных лакокрасочных покрытий производства Tikkurila Oy, Industrial Coatings, надежный сервис и быстрые поставки.
www.temaspeed.com