



Помещение для загрузки, атомная электростанция Sizewell, Англия

Темафлор П 300

Темафлор П 300 (Temafloor P 300) - двухкомпонентное эпоксидное саморазглаживающееся покрытие, не содержащее растворителей. Покрытие Темафлор П 300 идеально подходит для окраски новых и старых бетонных полов, а также для бетонных поверхностей, ранее обработанных другими красками. Покрытие хорошо выдерживает химическое воздействие и механические нагрузки, так что может применяться как в пищевой, фармацевтической промышленности, так и для производственных, складских и ремонтных помещений.

- Рекомендуемая толщина пленки 0,3 - 0,5 мм.
- Хорошая стойкость к механическим и химическим нагрузкам
- Образует красивую, бесшовную, износостойкую, легко очищаемую и экономически выгодную поверхность.

Темафлор П 300 - эпоксидное покрытие, не содержащее растворителей

Технические данные (при температуре +23 °С и относительной влажности 50 %)

Толщина л/к пленки	0,3 - 0,5 мм
Плотность, готовой смеси	1,4 кг/л
Время полного отверждения	7 дней
Относительная влажность бетона	< 97 %
Температура при нанесении	+15 °С - +35 °С
Колеровка	по системе TEMASPEED
Базы	ТРН и ТЛН
Коды	167 7327 (ТРН), 167 7328 (ТЛН), 167 0229 TVT 0229
Прочность на сжатие, ISO 604	51,2 МПа
Прочность на изгиб, ISO 178	47,0 МПа
Модуль изгиба, ISO 178	2920 МПа
Прочность на разрыв, ISO 572-2	27 МПа
Максимальная температура при погружении	+60 °С
Максимальная температура сухого воздуха	+70 °С
Химическая стойкость	см. отдельную таблицу
Водостойкость	да
Пожаробезопасность	да, класс G

Общие требования к бетонной поверхности

Бетонная поверхность пола должна быть достаточно прочной, способной выдержать проведение подготовительных работ, а также требуемые нагрузки на пол в процессе эксплуатации. Бетонная поверхность должна выполнять роль надежной подложки для обеспечения достаточного сцепления с покрытием.

Составляющие системы

Грунтование выполняется эпоксидным лаком Темафлор 200 или 400, разбавленным на 30-50 % Растворителем 1031 или Растворителем 1029. Выбоины и трещины можно заполнить, например, смесью неразбавленного Темафлор 200 или Темафлор П 300 с сухим, чистым песком. Основное покрытие выполняется не разбавленным Темафлор П 300.

Идеальный результат совместно с профессионалами Tikkurila Oy, Industrial Coatings

Необходимую дополнительную информацию по применению материалов и систем для бетонных полов, а также технические характеристики и паспорта техники безопасности на материалы можно получить у технических специалистов Tikkurila Oy, Industrial Coatings.

Внимание! При проведении окрасочных работ необходимо строго соблюдать рекомендации, указанные в технической характеристике или данные специалистами компании.

Ассортимент Tikkurila Oy, Industrial Coatings для бетонных полов включает широкий выбор материалов различного применения. Многолетний опыт работы Tikkurila в этой области гарантирует отличный результат, о чем свидетельствует богатый список окрашенных объектов.



CZECH REPUBLIC

Tikkurila s.r.o.
Tel +420 315 704 573
objednavky@tikkurila.com
www.tikkurila.com



DENMARK

Tikkurila Coatings A/S
Tel +0045 76329111
email: info@tikkurila.dk
www.tikkurila.dk



ESTONIA

AS Tikkurila-Vivacolor
Tel +372 6 598 950
email: kontakt.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.ee



FINLAND

Tikkurila Oy
Tel +358 9 857 71
email: info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.com



HUNGARY

Tikkurila Kft
Tel +36 1 348 3050
email: sales@tikkurila.hu
www.tikkurila.hu



LATVIA

SIA Tikkurila-Vivacolor
Tel +371 67 602 470
email: info@tikkurila.lv
www.tikkurila.com



LITHUANIA

UAB Tikkurila-Vivacolor
Tel +370 5 270 64 13
email: lithuania@tikkurila.com
www.tikkurila.lt



THE NETHERLANDS

Tikkurila Coatings B.V.
Tel +31 181 28 22 22
email: sales@tikkurila.nl



NORWAY

Tikkurila Coatings
Tel +47 22 803 290
email: post@tikkurila.no
www.tikkurila.no



POLAND

Tikkurila Coatings Sp. z o.o.
Tel +48 14 676 9805
email: firma@tikkurila.pl
www.tikkurila.pl



RUSSIA

OOO Tikkurila Coatings
Tel +7 812 334 44 43
email: contact.spb@tikkurila.com
www.tikkurila.ru



SLOVAKIA

Tikkurila Slovakia s.r.o.
Tel +421 43 4010040
www.tikkurila.sk



SWEDEN

Tikkurila Coatings AB
Tel +46 8 598 916 00
email: coatings@tikkurila.se
www.tikkurila.se



UKRAINE

LLC Tikkurila
Tel +380 44 502 87 86
email: info@tikkurila.ua
www.tikkurila.ua



TIKKURILA Coatings

Tikkurila Oy
P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland
Telephone +358 9 857 71
info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.com



Temaspeed – первоклассный сервис для потребителей промышленных красок. Через нашу дистрибьюторскую сеть, охватывающую всю Европу, мы предлагаем профессионалам широкий выбор высококачественных лакокрасочных покрытий производства Tikkurila Oy, Industrial Coatings, надежный сервис и быстрые поставки.
www.temaspeed.com